

EUROPE NM 4000

- **Composizione:** 48%WP/Alpacafine 25%WO/ Merinos Wool RWS 27%PA/Poliammide (13% RCS on demand)
- **Impiego e consigli:** 1 capo rett.fin.3 - 5
- **Tintura- bagni ottimali (colori pretinti):** Tinto tops - minimo quantitativo 10 Kg con supplementi fino a 60 Kg
- **Solidità colori :** lavaggio 3/4 luce 4 secco 4
Per i colori di particolare intensità e brillantezza le solidità possono variare.
- **ATTENZIONE:** PER NYLON RCS CONTATTARE IN FASE DI CAMPIONATURA/ORDINE IL REPARTO COMMERCIALE , IL QUALE VI INDICHERA' IL MINIMO DI PRODUZIONE AL FINE DI POTER RICHIEDERE IL TRANSACTION CERTIFICATE
- **QUESTO FILATO E' OTTENUTO CON UN PROCESSO DI LAVORAZIONE CHE RENDE I CAPI PARTICOLARMENTE VOLUMINOSI. ED AL CONTEMPO INCREDIBILMENTE LEGGERI E SOFFICI. PER ESALTARE QUESTA PARTICOLARITA' SI RACCOMANDA DI LAVORARE IL TELO ABBASTANZA APERTO IN MODO DA PERMETTERE ALLE FIBRE DI APRIRSI E RIGONFIARE.**
- **Attenzioni specifiche:** Questo filato è stato ottenuto con metodi artigianali, pertanto eventuali leggere disomogeneità sono da considerarsi caratteristiche e non difetti del prodotto. Questo articolo ci impone un numero minimo di nodi al chilogrammo, consigliamo all'utilizzatore di prendere conoscenza, affinché il filato possa essere ammagliato nel modo più corretto.
- **Istruzioni di lavaggio:** Per mantenere un buon livello di pilling ed una mano morbida e gonfia, si consiglia di lavare i capi sul rovescio con acqua a 30 °C ed ammorbidente siliconico. Lasciare per 4-5 minuti fermi in ammollo. Poi circa 15 minuti suddivisi in delicata azione meccanica e scarico finale con centrifuga. Asciugatura in tumbler con azione moderata a 50-60 °C per circa 15/20 minuti. Nei filati con alta percentuale di mohair o alpaca, si consiglia di effettuare un prelavaggio a 30 °C con saponi neutri per sgrassare le fibre.
In caso di maglieria rigata o jacquard con tinte forti e contrastanti, consigliamo di lavare il capo solo a secco.
- **Nobilizzazione ed istruzioni per la manutenzione dei capi:** Per ottenere una buona mano e la giusta stabilità dimensionale del manufatto è sufficiente un abbondante vaporizzo durante lo stiro, evitando l'uso del piano superiore affinché il tessuto non subisca schiacciamenti o chiazze indesiderate, oppure lavare a secco con i normali solventi che si trovano in commercio. Per il trattamento con acqua, suggeriamo di lavare delicatamente in acqua con sapone ed ammorbidente neutro, avendo cura di girare sul rovescio i capi prima di tale operazione. Si consiglia di asciugare a velocità ridotta avendo cura di non essiccare troppo i capi.
- **Percentuale di scarto lavorazione:** In seguito alla particolare costruzione e struttura del filato, lo scarto in fase di produzione può essere superiore ai normali standard (5-6%). Non si accettano reclami o resi per un quantitativo di filato smacchinato superiore a 5 Kg per bagno
- **Attenzioni particolari:** Il manufatto deve essere lavorato a due o più guidafilati. Per mancata osservanza di queste istruzioni, non sarà preso in considerazione nessun tipo di reclamo.

Il Filato rispetta tutti i parametri del regolamento REACH

- **Composition:** 48%WP/Alpacafine 25%WO/ Merinos Wool RWS 27%PA/Poliammide (13% RCS on demand)
- **Knitting Suggestion:** 1 end flat machine g.3 - 5
- **Dyeing process- Optimal dyelots (top- dyed colors):** Tops dyed – minimum 10 Kg with surcharges until 60 Kg
- **Colour fastness:** washing 3/4 light 4 dry 4
For especially brilliant and intense colours, colour fastness may vary.
- **ATTENTION:** FOR NYLON RCS PLEASE CONTACT THE COMMERCIAL DEPARTMENT DURING THE SAMPLING / ORDERING PHASE, WHICH WILL INDICATE THE MINIMUM QUANTITY NECESSARY TO OBTAIN THE TRANSACTION CERTIFICATE.
- **Warnings:** This yarn have been achieved through craftsman proceedings, therefore any possible slight shade differences must not be considered as defects but distinctive features of the product. This type of yarn compels us with a minimum number of knots per kilogram; the producer must take note of this in order to knit this item.
- **ATTENTION: THIS YARN IS OBTAINED WITH A MANUFACTURING PROCESS WHICH EMPHASIZE ITS VOLUME, AND AT THE SAME TIME THE LIGHTNESS AND SOFTNESS. TO ENHANCE THIS PARTICULARITY, IL IS RECOMMENDED TO BE KNITTED FAIRLY LOOSE SO AS TO ALLOW THE FIBERS TO OPEN AND SWELL.**
- **Washing Instruction (Method applied on our collection' swatches):** To keep a good pilling rate and a soft handfeel, we suggest to wash garments on the back side with water at 30 °C and siliconic softener. Keep them in the water for 4-5 minutes. Then around 15 minutes divided in a delicate mechanical action and final draining with centrifuge. Drying in tumbler (very light mechanical action) for 15-20 minutes at 50/60 °C. We suggest to apply a pre-washing at 30 °C with neutral soaps to these articles with high percentage of alpaca and mohair, in order to degrease the fibers. In case of striping or jacquard knitwear with strong and contrasting colours, we suggest only to dry clean wash.
- **Ennobling:** In order to obtain a soft hand and a correct product dimensional stability it is advisable, to steam strongly when ironing, avoiding the use of iron, so that the yarn does not get squashed nor make glossier "spots". Dry cleaning with the normal solvents in commerce, or delicately to wash it in lukewarm water, with soap and neutral softener, taking care to perform these processes on reverse side of the knitwear.
- **Wastage percentage:** Due to the particular construction and structure of the yarn, the wastage during the knitting process may be higher than the normal standards (5-6%). We do not accept claims or returns for quantities of knitted yarn higher the 5 Kg per lot.
- **Special instruction:** We recommend strictly to use more than one yarn-carrier when knitting this yarn (one carrier for each course/row of knitting). Pinori Filati SpA, will not be responsible for any claim due to non-compliance of this instruction.

The yarn respect all the parameters of the rule REACH

Percentuale media di condizionatura/Conditioning rate: 5,00 / 5.50 %
Tariffa doganale / Custom Code : 51099000
Peso al metro quadro /Weight per square meter : 200 gr/mq – 200 gsm
Simboli di manutenzione/Washing symbols :



simboli lavaggio per colori uniti/care instruction for solid colours